

KLEVER ENDUR

ENDURECEDOR DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

DESCRIPCION

□ **KLEVER ENDUR** es un producto en polvo a base de elementos de enlace hidráulicos, áridos, aditivos de alta tecnología y cuarzos que en conjunto, y aplicados sobre el hormigón fresco, forma una capa de alta resistencia que endurece y protege el pavimento de impactos, tránsito pesado o abrasión.

CARACTERISTICAS

- **KLEVER ENDUR** es un producto de muy fácil aplicación y viene listo para su uso. Confiere a los pavimentos de hormigón elevada dureza superficial y resistencia. Puede ser utilizado en interior y exterior así como en grandes y pequeñas superficies, además es muy fácil de limpiar y mantener.
- **KLEVER ENDUR** con el curado adecuado permite una puesta en servicio en un periodo de entre 8 y 10 días.
- **KLEVER ENDUR** puede ser de color gris hormigón o se puede pigmentar.

USO Y APLICACIONES

□ **KLEVER ENDUR** está diseñado para ser empleado como endurecedor superficial de pavimentos de hormigón de recintos industriales y comerciales. Talleres, maestranzas, bodegas de almacenaje y acopio. Recintos deportivos, hangares y en general, lugares expuestos a trabajo pesado, de alto tráfico y presencia de sustancias como grasas, aceites o combustibles, por ejemplo servientros.

PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN

- **KLEVER ENDUR** se aplica mediante espolvoreado manual directo al hormigón fresco antes que se inicie el proceso de fraguado. Luego, con plato de madera se hará penetrar y compactar presionándolo para terminar con alisado mecánico, hasta que mediante el fraguado simultáneo se logre la unión monolítica sólida compacta y sin fisuras.
- Una vez terminada la aplicación de la forma descrita, se deberá proteger el pavimento con una membrana de curado **KLEVER CURE**. Este curado se debe mantener por al menos 8 días, luego se pone en servicio. Como opción, se podrá utilizar **KLEVER SELLADOR** que actúa como membrana de curado y sellador antipolvo que le otorga a su vez brillo.

OBSERVACIONES

□ Para grandes superficies se recomienda el uso de alisador mecánico del tipo helicóptero y luego aplicar **KLEVER SELLADOR**, de esta forma, el resultado es un pavimento de altas prestaciones de resistencia mecánica y estética.

RENDIMIENTO

□ Con un consumo estimado de entre 4 y 10 Kg. de KLEVER ENDUR se puede obtener una capa de entre 2 a 5 mm.

PRESENTACION

- Saco de 20 kg.